



Fixierung von Holzinhaltsstoffen

FixColor ist eine wässrige Grundierung mit hoher Effizienz gegen das Durchbluten von Holzinhaltsstoffen bei Weiss und Pastell-Farbuancen. FixColor reduziert Verfärbungen und ist geeignet für den Einsatz im Aussenbereich.

Bei gerbsäurereichen oder blutenden Holzarten wie z.B. Eiche wird FixColor als Sperrgrund immer empfohlen.

FixColor 2K: Für besonders hohe Anforderung an Sperrwirkung wird speziell im Aussenbereich die Zugabe von 5-10% Härter HH1010 empfohlen.

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Wässrige Dispersion modifizierter Kunstharze
Viskosität	60 – 110 Sek. / DIN 4mm
Dichte	1.01-1.20 kg/l, je nach Einstellung, gemäss EN ISO 2811-3
VOC	<3%
Verbrauch	Ca. 6 – 8 m ² /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Farblos, weiss
Wichtig	Nicht mit anderen Produkten mischen. Schläuche und Spritzkopf nach Applikation deshalb sehr gut reinigen.
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.
Hinweis HH1010	Bei stark blutenden Holzarten wird die Zugabe von 10% HH1010 empfohlen.

Anwendung

Systemaufbau	Standardanwendung Aussenbereich: 1-2x FixColor Farblos, Weiss* 2x PerlColor / SatinColor Standardanwendung Innenbereich: 1x FixColor Farblos, Weiss* 2x JetFinish <small>Wichtig: Nicht mit anderen Produkten nass in nass mischen (Kann zu einer Fällungsreaktion führen). *Bei Holzarten mit besonders viel Holzinhaltsstoffen kann FixColor bei Bedarf 2x appliziert werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Immer gut aufrühren.</small>
Applikation	Unverdünnt streichen, rollen oder spritzen
Trocknung	Überstreichbar nach: 4 – 6h
Gerätereinigung	Sofort mit Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei min. + 5°C. <small>(Nach Überschreiten der Lagerzeit immer Trocknungseigenschaften und Sperrwirkung mit einem Probeanstrich testen.)</small>

Entsorgungscod 08 01 12 / 08 01 15

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	<p>Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden.</p> <p>Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen.</p> <p>Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Bei Holzarten mit besonders viel Holzinhaltstoffen kann FixColor bei Bedarf 2x appliziert werden.</p>
Pflichten auf der Baustelle	<p>Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration).</p>
Zusatzinformation	<p>FixColor kann im Innen- und Aussenbereich angewendet werden.</p> <p>Bei Renovationsarbeiten kann FixColor als Isoliergrund gegen Nikotin- und Brandflecken eingesetzt werden.</p>
Entsorgung	<p>Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden.</p>
Sicherheit	<p>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Augen und Hände schützen (PH 5-6). Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosphäre abgegeben werden. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz</p>
Produkt - Varianten	<p>20.118 FixColor Farblos</p> <p>20.119 FixColor Weiss</p>

Produkt	EDV- Nr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-Datum	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
FixColor	20.11X (X= 8	20017	KD/ CD	14.12.16	16_12	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.